

Kakel Lim

Bruksfärdigt dispersionslim



Användningsområde:

- » För **vägg**.
- » Kan användas **inomhus i bostadsrum, källare**.
- » **För kakel på vägg**.
- » **Vattenfast**.
- » För sättning av **kakel** och montering av **EPS-cellplast, akustikplattor och mjuka fiberskivor**.
- » För **alla mineraliska grundputser, befintliga keramiska plattor, fuktbeständiga spånskivor (V100), lättbetong, cement, gips- och gipsfiberskivor m.m.**
- » Idealisk för **reparationer** och byte av enstaka kakelplattor.
- » **Högflexibel**, därför lämplig även för **spån- och fibercementskivor**.

Produktegenskaper:

- » Bruksfärdigt, flexibelt och lösningsmedelsfritt dispersionslim.
- » **Mycket hög vidhäftningsförmåga**
- » **Enastående hängförmåga**, även stora plattor kan fixeras med stor precision.
- » Idealisk för **befintliga keramiska plattor**, glidbeständig utan primer.

Tekniska specifikationer:

Användningstekniska data

Knauf Kakel Lim

<i>Bäddtjocklek:</i>	3–6 mm
<i>Bearbetnings- och underlagstemperatur:</i>	+5°C till +25°C
<i>Öppentid*:</i>	ca. 20 minuter
<i>Korrigerings-tid*:</i>	ca. 10 minuter
<i>Fogbar**</i>	ca. 5 dygn
<i>Belastningsbar*:</i>	ca. 7 dygn
<i>Temperaturbeständighet:</i>	-10°C till + 80°C

*Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. **vid genomhärdat lim

Åtgång, exempel

Tandning	Åtgång
3 mm	ca. 1,5 kg/m ²
6 mm	ca. 2,4 kg/m ²

Materialtekniska data

<i>Bas:</i>	Dispersionslim med mineraliska fyllnadsmaterial och organiska tillsatser, lösningsmedelsfri
<i>Hållbarhet:</i>	minst 15 månader
<i>Förvaring:</i>	svalt och torrt, frostfritt
<i>Förpackning:</i>	hink i polyeten
<i>Produktnummer/EAN-kod:</i>	Knauf Kakel Lim 3 kg: 253761 / 4006379078325 7 kg: 253753 / 4006379078257

Säkerhetstekniska data

Innehåller inga hälsovådliga ämnen, ej märkningspliktig.

Åtgärder vid hud- och ögonkontakt

Vid kontakt med huden

Tvätta med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögon

Skölj noggrant med rinnande vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid förtäring

Skölj munnen omedelbart, drick rikligt med vatten, kontakta läkare.

Förarbeten:

Knauf Kakel Lim kan användas på alla jämna underlag, t.ex. betong, gjutna golv, lättbetong, cementfiberplattor, gips- och gipsfiberskivor, kalkputs och kalkcementputs.

Underlaget ska vara stabilt, fast, torrt, rent och fritt från damm och skiljemedel. Underliggande puts måste vara minst 1 cm tjock och utförd i ett lager. Fast sittande vattenfast färg ruggas upp eller slipas noggrant. Ej vattenfast färg avlägsnas.

Viktigt att tänka på innan platsättning på spånskivor:

Träunderlag ska i allmänhet skyddas mot fukt.

Fuktbeständiga spånskivor (V100) måste vara fastskruvade, böjstyva och limmade i not och fjäder. På väggar kan platsättning ske direkt på fuktbeständiga spånskivor.

Grundbehandling:

Kraftigt sugande underlag som lättbetong, kalksandsten o.s.v. ska grundbehandlas med *Knauf Special Häftprimer* (utblandad 1:4 med vatten).

Sugande underlag som cementplattor, gips- och gipsfiberskivor o.s.v. ska grundbehandlas med *Knauf Startprimer* (bruksfärdig).

Träunderlag ska grundbehandlas med *Knauf Special Häftprimer* (utblandad 1:1 med vatten).

Arbetsanvisning:

Applicera ett tunt men täckande lager *Knauf Kakel Lim* med spackel eller stålbrätte (kontaktskikt). Dra därefter ut fästmassan till önskad tjocklek med en tandspackel. Placera och tryck fast plattorna i fästmassan.

Vid skinnbildning måste limmet avlägsnas och nytt lim dras ut (prova med ett finger).

Vid läggning av keramik på keramik, rengör underlaget noggrant med *Knauf Intensiv Rengöring* och låt torka. Primer är inte nödvändig.

Innan fogning måste limmet torka fullständigt.

Ytterligare information:

- » *Knauf Kakel Lim* ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och 25°C.
- » Vid högre temperatur och uppvärmt underlag förkortas bearbetningstiden. Undvik direkt solljus.
- » Använd inte limmet på andra tätskikt som *Knauf Tätskiktsmassa*.
- » Träunderlag måste skyddas mot fukt.
- » Lämna plats för mjukfogar i hörn och anslutningar vid platsättning. Överta befintliga rörelsefogar.
- » *Knauf Kakel Lim* får inte blandas med något annat material.
- » Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning.
- » Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Certifieringar: **EN 12004-certifiering: D1TE**

Anteckningar: _____

Knauf Expert

Radiatorvägen 11
702 29 Örebro

Knauf Kundservice:

Tekniska frågor: 0771 - 611 610 Hemsida:
www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktilfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.

Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, oktober 2010